



Bona D501

AMORSĂ PE BAZĂ DE DISPERSIE



Amorsă monocomponentă pentru pregătirea suporturilor înainte de utilizarea adezivilor Bona pe bază de silan și PU.

Bona D501 este o amorsă pentru pregătirea suporturilor absorbante (cu excepția pardoselilor industriale pe bază de magneziu), precum și pentru plăci aglomerate și panouri, înainte de utilizarea adezivilor Bona pe bază de silan. Leagă praful și reduce absorbția de apă a suportului. Se utilizează nediluată.

- Fără solvenți
- Permisivă la vapori
- Aplicare ușoară
- Emisii foarte reduse



Bona D501

AMORSĂ PE BAZĂ DE DISPERSIE

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Dispersie sintetica
Culoare:	Alb
Vâscozitate:	Usor de aplicat
Densitate:	Aprox. 1,0g/cm ³
Giscode:	D1
Curățare:	Apa
Valabilitate:	12 luni
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării și al transportului. Depozitați într-un spațiu răcoros, uscat și bine ventilat.
Ambalaj:	5L
Certificate:	EMICODE EC1 Plus

Detalii suplimentare sunt disponibile în Fisa de Siguranță.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suportul trebuie să fie uniform, complet uscat, curat, fără fisuri și cu rezistență mecanică bună. Suprafața trebuie să fie, de asemenea, ușor texturată. Dacă este cazul, trebuie

să respecte cerințele standardelor locale sau ale codurilor de bună practică. Dacă este necesar, trebuie pregătit profesional pentru montaj.

STRAT SUPORT POTRIVIT

- Șapă pe bază de ciment (CT) conform EN 13813
- Șapă pe bază de sulfat de calciu (CA) conform EN 13813
- Plăci aglomerate noi (P4–P7) sau plăci OSB 2–OSB 4, fixate ferm cu șuruburi
- Alte suporturi uscate și rezistente
- Suporturi din lemn



Bona D501

AMORSĂ PE BAZĂ DE DISPERSIE

APLICARE

Înainte de utilizarea amorsei, trebuie respectate următoarele condiții climatice (valori pentru Europa Centrală):

Temperatura aerului: min. 18°C

Temperatura pardoselii: min. 15°C (cu încălzire prin pardoseală max. 20°C)

U.R.: max. 70%.

Aplicați amorsa uniform pe suport, folosind o pensulă sau o rolă. Notă: evitați formarea bălților.

Lăsați să se usuce până se formează o peliculă transparentă. După uscarea suportului, parchetul poate fi montat cu un adeziv Bona pe bază de silan, adecvat pentru parchet.

CONSUM

Aproximativ 100 – 150 g/m².

Informațiile din acest document, precum și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a sprijini și asista aplicatorul, se bazează pe experiența anterioară și pe testări extinse, dar nu pretind a fi complete.

Datorită gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor diferite de aplicare a produselor noastre, nu îi scutim pe utilizatori de necesitatea de a efectua propriile teste sau de a solicita consultanță tehnică de la Bona înainte de utilizare.

Bona poate garanta doar produsele sale, nu și construcția în ansamblu.

Se vor respecta recomandările producătorului pardoselii și prevederile standardelor relevante.

Bona România SRL, Str.Garii 11, Mogoșoaia, Jud.Ifov
e-mail: bona.romania@bona.com / Tel: 0213170222