



BONA CLASSIC UX

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Grund cu colorare mediu luminoasă a lemnului



Grund pe bază de apă pentru pardoseli din lemn netratate, conferă o colorare mediu luminoasă. Bona Classic UX se caracterizează prin simplitatea aplicării și utilizării, se usucă repede și se șlefuește cu ușurință cu abrazive convenționale. Reprezintă baza solidă pentru oricare dintre lacurile Bona. Este clasificat EC1^{PLUS} pentru emisii foarte reduse în aerul din interior. Se poate folosi și pe pardoseli cu sistem de încălzire.

- Colorare medie luminoasă a lemnului
- Bune proprietăți “iertătoare” în aplicare
- Ușor de șlefuit



BONA CLASSIC UX

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Grund cu colorare mediu luminoasă a lemnului

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Grund 1-component, pe bază de apă, acrilat-poliuretan
Diluare:	Nu se diluează. Bona Retarder se poate adăuga pentru extinderea timpului de uscare.
Timp de uscare:	1-2 ore (20°C/60% R.H)
Unelte aplicare:	Rolă Bona (11 mm păr) sau aplicator T-bară
Rată de aplicare:	8-10 m ² /lit (120-100g/m ²) per strat
Siguranță:	Neclasificat
Curățare:	Ștergeți materialul rezidual de pe unelte și apoi spălați cu minim de apă. Materialul uscat se îndepărtează doar cu acetone.
Valabilitate:	1 an de la data producției, în recipient original sigilat.
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie să coboare +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării sau al transportului
Deșuri:	Deșeurile și recipientele goale se vor gestiona în conformitate cu reglementările locale.
Ambalaj:	5 litri bidon. 3 bidoane per bax.
Certificări:	EC1 ^{PLUS} pentru emisii foarte reduse

Informații suplimentare detaliate sunt disponibile în Fișa de Siguranță.

PREGĂTIRE

Asigurați-vă că podeaua este aclimatizată mediului de utilizare. Suprafața trebuie să fie șlefuită până la lemnul crud, uscată și fără praf, ulei, ceară sau alt agent contaminant. Este recomandat ca șlefuirea finală să fie efectuată cu abrazivă granulație 120 împreună cu placa Bona Quattro sau un echipament similar. Așteptați ca produsul să ajungă la temperatura încăperii. Condițiile optime de aplicare sunt între 18-25°C și 30-60% umiditate relativă a aerului. Temperatura ridicată și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, temperatura scăzută și umiditatea ridicată vor prelungi timpul de uscare. **Temperatura minimă de utilizare este de 13°C.**

Observație: Esențele tropicale precum Teak, Ipe, Stejar Afumat, Wenge și specii similare, dar și unele esențe moi conțin ingrediente naturale – tannin, uleiuri, rășini și minerale, care pot conduce la prelungirea semnificativă a timpului de uscare, probleme de umectare sau modificări de culoare. Se recomandă identificarea speciei de lemn și efectuarea unui test înainte de aplicare, dacă este necesar.

SCHEMĂ DE TRATAMENT

Schemă tipică de tratare:

1x Bona Classic UX + 2x Bona Lac

Bona Classic UX este compatibil cu toate produsele din categoria de Lacuri Bona.

Notă:

- Nu se recomandă aplicarea a maim ult de 2 straturi pe zi din cauza riscului de suprasaturare a lemnului cu umiditate.
- Bona Classic UX trebuie folosit doar pe lemnul crud. Nu se folosește în asociere cu baițuri sau uleiuri și nu se aplică peste alte lacuri.



BONA CLASSIC UX

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Grund cu colorare mediu luminoasă a lemnului

APLICARE

1. Agitați bine bidonul înainte de utilizare și inserați filtrul furnizat.
2. Aplicați Bona Classic UX în mod uniform folosind o Rolă Bona sau applicator T-bară cu o rată de consum de aprox. 8-10 m²/lit și evitați acumulările de produs.
3. Lăsați să se usuce, aprox. 1-2 hours.
4. Când este uscat, Bona Classic UX se poate șlefui pentru a reduce fibra ridicată folosind sistemul Bona Scrad sau o plasă abrazivă (pentru atingerea rezultatului dorit folosiți o granulație fină 120-150). Alternativ, aplicați un strat de lac înainte de a face șlefuirea fibrei. Un strat de lac se poate aplica fără șlefuire prealabilă dacă se face în max 24 de ore de la aplicarea grundului Bona Classic UX.
5. Îndepărtați praful și continuați tratamentul cu un nou strat de lac.

ÎNTREȚINERE

Bona Classic UX nu trebuie utilizat niciodată ca tratament final pentru pardoselile din lemn.

Informațiile furnizate în această fișă tehnică sunt pregătite pe cea mai bună experiență curentă a noastră și nu poate genera reclamații. Utilizatorul este responsabil să stabilească dacă produsul și recomandările noastre se potrivesc scopului sau, tipului de lemn și a situației existente. Bona garantează doar produsul livrat. Aplicarea profesională și succesul finisării nu este sub controlul nostru. Dacă aveți dubii, efectuați un test. Utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă informațiile din fișa, eticheta produsului și fișa de siguranță, înainte de folosirea produsului.