

NOU
2K
TEHNOLOGIE

UN NOU VAL

PENTRU PARDOSELI CU
TRAFIC INTENS



DEPĂȘIREA GRANIȚELOR INOVĂRII

Bona Traffic GO – Lac de ultimă generație pentru o performanță simplificată



Bona Traffic GO

Lac de ultimă generație

Datorită unei noi generații de tehnologie de polimerizare, Bona Traffic GO combină simplitatea și eficiența cu durabilitatea și performanța unui adevărat produs 2K. Inovația Bona Traffic GO cu întăritor încorporat asigură o aplicare mai sănătoasă, care depășește cu mult cerințele de mâine, dar care îndeplinește niveluri ridicate de durabilitate.

Bona Traffic GO vă oferă o modalitate mai simplă de a obține durabilitate în condiții de uzură intensă, ținând cont în același timp de sănătate și durabilitate.

BENEFICII CHEIE

- Shake & Go
- Natural & mai sigur
- Durabilitate la uzură intensă
- Gata de aplicare
- Întăritor încorporat - activat la aplicare
- Fără deșeuri - durată de viață nelimitată
- Acoperire transparentă - fără îngălbenire

APLICARE

- 1). Agitați bine lacul timp de un minut.
- 2). Aplicați folosind o rolă Bona în cantitate de 8-10m²/litru (100-120g/m²). Rulați alternativ de-a lungul și de-a latul fibrei lemnului, evitând acumulările de produs. Mențineți întotdeauna o "margine umedă" pentru a evita suprapunerile.
- 3). Lăsați să se usuce bine înainte de a aplica alte straturi. Asigurați o ventilație adecvată.
- 4). Dacă este necesar, efectuați o șlefuire intermediară folosind Bona Scrad System cu granulația P150 (sau mai fină) și îndepărtați praful înainte de a aplica un strat final de lac.

Podeaua va suporta un trafic pietonal ușor la aproximativ 8 ore de la aplicarea finală și poate fi utilizată în întregime după 24 de ore.

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Poliuretan pe bază de apă cu întăritor încorporat.
Corp solid:	Aprox. 30%.
Luciu la 60°:	Satinat 45-50%, Mat 20-25%, Extra Mat 9-13% (pe sticlă).
Diluție:	Dacă este necesar, diluați cu 4% Bona Retarder pentru un timp de deschidere mai lung..
Timp de uscare:	Reacoperire: 2-3 ore* Utilizare deplină: 24 ore* Acoperire: 5 zile* *în condiții climatice normale, 20°C/60% U.R.
Unelte aplicare:	Rolă Bona sau Aplicator cu cap pivotant
Consum:	8-10 m ² /litru (100-120g/m ²) per strat.
Siguranță:	Neclasificat
Curățare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de curățare cu un minim de apă. Materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetona.
Shelf life:	Un an de la data producerii în ambalajul original nedeschis.
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C sau să depășească +30°C în timpul depozitării și transportului.
Deșeuri:	Deșeurile și containerele golite trebuie să fie manipulate în conformitate cu reglementările locale.
Ambalaj	6 x 1 litru - doar mat. 3 x 5 litri.
Certificate:	EMICODE; EC1 ^{plus} – Emisii foarte reduse în interior