



Bona Amber

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Pentru o colorare bogată de chihlimbar.

Pentru o colorare bogată, de culoarea chihlimbarului, similară cu cea a lacurilor tradiționale pe bază de solvenți dar fără pericolele asociate. Proprietăți excelente de șlefuire. Foarte potrivite pentru pardoseli cu sistem de încălzire și/sau pardoseli mobile, cum ar fi dușumele sau lemn în ștorț. Potrivit pentru stejar și tipuri mai închise de lemn, inclusiv specii tropicale.

- Colorare bogată a lemnului, de culoarea chihlimbarului
- Proprietăți foarte bune de șlefuire
- Foarte adecvat pentru pardoselile încălzite
- Reduce riscul de lipire laterală
- GREENGUARD aprobat pentru emisii reduse în interior

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Grund poliuretanic pe bază de apă, nuanțat, monocomponent
Corp solid:	32%
Diluție:	Dacă este necesar, diluați cu Bona Retarder (4%) pentru un timp deschis mai lung. (A se vedea fișa tehnică separată).
Timp de uscare:	1-2 ore (20°C/60% R.H)
Unelte aplicare:	Rolă Bona sau Aplicator cu Cap pivotant
Consum:	8-10 m ² /litru (100-120g/m ²) per strat
Siguranță:	Neclasificat
Curățare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de a le curăța cu o cantitate minimală de apă. Materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetonă.
Valabilitate:	Un an de la data producerii în ambalajul original nedeschis

2024-07-09

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare, vă rugăm să verificați bona.com pentru a vă asigura că aveți cea mai recentă versiune.

1

Bona®



Bona Amber

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Pentru o colorare bogată de chihlimbar.

Depozitare/transport: Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C sau să depășească +30°C în timpul depozitării și transportului.

Deșeuri: Deșeurile și recipientele golite trebuie manipulate în conformitate cu reglementările locale.

Ambalaj: Bidon 5L. 3 bidoane per bax.

Certificate: GREENGUARD

Informații detaliate suplimentare sunt notate în fișa cu date de securitate corespunzătoare.

PREGĂTIRE

Asigurați-vă că podeaua este aclimatizată la mediul de utilizare finală. Suprafața trebuie să fie șlefuită până la lemnul crud, uscată și fără praf de șlefuire, ulei, ceară și alte contaminări. Pentru șlefuirea finală a lemnului se recomandă șlefuirea cu un abraziv cu granulație de 120 folosind un disc Bona Quattro sau un echipament similar. Lăsați produsul să ajungă la temperatura camerei. Condițiile optime de aplicare sunt între 18-25°C and 30-60% umiditate relativă a aerului. Temperaturile ridicate și umiditatea scăzută scurtează, iar temperaturile scăzute și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. În condiții uscate și/sau calde, se poate adăuga maximum 4% Bona Retarder pentru a prelungi timpul de deschidere și a reduce riscul de suprapunere și modificări de culoare. **Temperatura minima de utilizare este de 13°C.**

Vedeți: Speciile de lemn tropical, cum ar fi Teak, Ipe, Smoked Oak, Wenge și specii similare, precum și unele esențe de lemn moale, conțin ingrediente naturale - taninuri, uleiuri, rășini și minerale, care pot duce la prelungirea semnificativă a timpului de uscare, probleme de umezire sau modificări de culoare. Se **recomandă cu insistență** identificarea speciei de lemn și efectuarea unei aplicații de probă pentru a evalua culoarea și aspectul general al sistemului

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Bona Amber este potrivit pentru lemnul de stejar și pentru tipurile mai închise de lemn, inclusiv speciile tropicale.

Program tipic de tratament:

Varianta 1: 1 x Bona Amber, șlefuire intermediară granulație 150 + 1 x Bona Amber + 1-2 x Lac Bona¹

pentru suprafețe comerciale

Varianta 2: 1 x Bona Amber, șlefuire intermediară granulație 150 grit + 1 x Bona Amber + 2 x Lac Bona¹

¹Nu utilizați Bona Amber în combinație cu Bona Mega EVO

Notă:

- Nu se recomandă aplicarea a mai mult de două straturi complete de grund și/sau lac pe zi, din cauza riscului de umflare excesivă a lemnului.
- Bona Amber trebuie utilizat numai direct pe lemn brut. Nu trebuie utilizat în combinație cu vopsele sau uleiuri, sau pentru a acoperi alte lacuri



Bona Amber

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Pentru o colorare bogată de chihlimbar.

APLICARE

1. Agitați bine recipientul înainte de utilizare și introduceți filtrul furnizat. Înainte de utilizare, Bona Amber trebuie filtrat printr-un filtru extern fin pentru a reduce la minimum posibilitatea aplicării pe pardoseală a unor cocoloașe/ particule nedispersate. Se toarnă finisajul într-un recipient curat și uscat.
2. Aplicați Bona Intense uniform, finisând în direcția fibrei, cu ajutorul unei Role Bona sau Aplicator pivotant, cu aproximativ 8-10 m²/litru și evitați acumulările de produs.
3. Se lasă să se usuce, aproximativ. 1 - 2 ore.
4. După ce s-a uscat, Bona Amber poate fi șlefuit pentru a tăia fibra ridicată, folosind sistemul Bona Scrad sau o plasă abrazivă (folosiți granulația cea mai fină pentru a obține rezultatul dorit, granulația 120-150).
5. Alternativ, aplicați un strat de lac înainte de șlefuire pentru a atenua fibra ridicată. Se poate aplica un strat de lac fără a fi necesară șlefuirea, cu condiția ca aceasta să se facă în termen de 24 de ore de la aplicarea Bona Amber .

Îndepărtați praful și finalizați tratamentul cu lacul ales.

IMPORTANT

Bona Amber nu trebuie utilizat niciodată ca tratament final pentru pardoselile din lemn.

Informațiile din acest document și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le conferim pentru a ajuta și asista aplicatorul se bazează pe experiența anterioară și pe testarea extensivă, dar nu pretind a fi complete. Din cauza gamei largi de posibile utilizări și condiții de aplicare a produselor noastre, nu exonerăm utilizatorii de necesitatea de a efectua propriile teste sau de a solicita consiliere tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale și nu construcția în ansamblu. Respectați recomandările producătorului de pardoseli și dispozițiile standardelor relevante.