



# Bona Classic



Grund 1K pe bază de apă, care amplifică impresia de lemn clasic, deschis la culoare.

Bona Classic are la bază o formulă fiabilă, pentru a produce o suprafață viguroasă. Pelicula sa fină și flexibilă reduce semnificativ riscul de legare laterală. Grundul are proprietăți de aplicare puțin restrictive și este adecvat pe majoritatea tipurilor de lemn.

- Colorit deschis
- Proprietăți elastice
- Conținut ridicat de corp solid
- Nu se îngălbenește



# Bona Classic

## DATE TEHNICE

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tip de produs:</b>   | Pe baza de apa, monocomponent, dispersie acrilica                                                                    |
| <b>Corp solid:</b>      | Aprox. 35%                                                                                                           |
| <b>Diluție:</b>         | Daca este necesar, adaugati Bona Retarder (4%) pentru prelungirea timpului de uscare in sezonul cald.                |
| <b>Timp uscare:</b>     | 1-2 ore @ 20°C / 60% umiditate relativa a aerului.                                                                   |
| <b>Unelte de lucru:</b> | Rola Bona                                                                                                            |
| <b>Consum:</b>          | 8 – 10 m <sup>2</sup> / litru (120 – 100 g/m <sup>2</sup> ) per strat                                                |
| <b>Siguranți:</b>       | Neclasificat                                                                                                         |
| <b>Curățare:</b>        | Stergeti uneltele de materialul rezidual si apoi spalati cu apa curata. Materialul uscat se indeparteaza cu acetona. |
| <b>Valabilitate:</b>    | 1 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat.                                                          |
| <b>Depozitare:</b>      | Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului.          |
| <b>Reziduuri:</b>       | Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale.                                 |
| <b>Ambalaj:</b>         | 10 x 1L (50 baxuri per palet)<br>3 x 5L (44 baxuri per palet)                                                        |
| <b>Certificate:</b>     | Greenguard<br>DIBT; produs de constructii sigur<br>EN 13501-1; reactie la foc                                        |

*Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate.*

## PREGĂTIRE

Asigurați-vă ca suprafața este aclimatizată mediului. Suprafața care urmează să fie tratată, trebuie să fie slefuită până la lemnul curat, uscată și necontaminată cu praf, ulei, ceara sau alți agenți de contaminare. Este recomandat ca slefuirea finală să fie executată cu o placă Bona Quattro sau Multidisc.

Înainte de utilizare așteptați ca grundul să ajungă la aceeași temperatură ambientală. Condițiile optime de aplicare sunt: 18-25°C și 30-60% umiditate relativă aer. Temperatura ridicată și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, iar temperatura scăzută și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minimă de utilizare este 13°C.**



# Bona Classic

## PROGRAMUL DE TRATAMENT

### Peste lemnul crud:

1x Grund Bona Classic

1x lac Bona

Slefuire intermediara gr. 150

1x lac Bona

**Nota:** Nu este recomandata aplicarea a mai mult de 2 straturi de finisaj (grund /lac) intr-o singura zi, datorita riscului de suprasaturare a lemnului cu umezeala.

## APLICARE

1. Folositi o Rola Bona si aplicati grundul in mod uniform, evitand acumularile de produs. Aveti grija sa asigurati o saturare unifroma a lemnului pentru a evita diferente de culoare. Intotdeauna mentineti "marginile ude" pentru evitarea urmelor de suprapunere.
2. Lasati sa se usuce si apoi aplicati 2-3 straturi de lac pe

baza de apa Bona, in functie de necesitatea de protejare la uzura.

**Nota:** Datorita elasticitatii, Bona Classic nu se ecomanda sa fie slefuit. Aplicati un strat de lac si apoi faceti slefuirea intermediara pentru taierea fibrei.

## IMPORTANT!

Bona Classic nu se va folosi niciodata ca strat final de tratare a parchetului.

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt pregatite pe cea mai buna experienta curenta a noastra si nu poate genera reclamatii. Utilizatorul este responsabil sa stabileasca daca produsul si recomandarile noastre se potrivesc scopului sau, tipului de lemn si a situatiei existente. Bona garanteaza doar produsul livrat. Aplicarea profesionala si succesul finisarii nu este sub controlul nostru. Daca aveti dubii, efectuati un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga informatiile din fisa, eticheta produsului si fisa de siguranta, inainte de folosirea produsului.