



Bona Intense

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Pentru o culoare medie și bogată

Pentru o colorare intensă medie a lemnului. Proprietăți excelente de abraziune și foarte potrivit pentru pardoseli cu sistem de încălzire și/sau pardoseli mobile, cum ar fi dușumele. Potrivit practic pentru toate tipurile de lemn și în special pentru lemnul tropical.

- Colorație medie a lemnului
- Proprietăți excelente de abraziune
- Prima alegere pentru încălzirea prin pardoseală
- Reduce potențialul de lipire laterală
- Aprobat GREENGUARD pentru emisii reduse în interior

DATE TEHNICE

Tip de produs:	grund poliuretanic pe bază de apă
Corp solid:	32%
Diluție:	Dacă este necesar, diluați cu Bona Retarder (4%) pentru un timp deschis mai lung. (A se vedea fișa tehnică separată).
Timp de uscare:	1-2 ore (20°C/60% R.H)
Unelte aplicare:	Rolă Bona sau Aplicator cu Cap pivotant
Consum:	8-10 m ² /litru (100-120g/m ²) per strat
Siguranță:	Neclasificat
Curățare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de a le curăța cu o cantitate minimală de apă. Materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetonă.
Valabilitate:	Un an de la data producerii în ambalajul original nedeschis

2024-07-09

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare, vă rugăm să verificați bona.com pentru a vă asigura că aveți cea mai recentă versiune.

Bona®



Bona Intense

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Pentru o culoare medie și bogată

Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C sau să depășească +30°C în timpul depozitării și transportului.
Deșeuri:	Deșeurile și recipientele golite trebuie manipulate în conformitate cu reglementările locale.
Ambalaj:	Bidon 5L. 3 bidoane per bax.
Certificate:	GREENGUARD EMICODE EC2 emisii reduse EN 13501-1; Reacție la foc EN 71-3; Aplicare pe jucării

Informații detaliate suplimentare sunt notate în fișa cu date de securitate corespunzătoare.

PREGĂTIRE

Asigurați-vă că podeaua este aclimatizată la mediul de utilizare finală. Suprafața trebuie să fie șlefuită până la lemnul crud, uscată și fără praf de șlefuire, ulei, ceară și alte contaminări. Pentru șlefuirea finală a lemnului se recomandă șlefuirea cu un abraziv cu granulație de 120 folosind un disc Bona Quattro sau un echipament similar. Lăsați produsul să ajungă la temperatura camerei. Condițiile optime de aplicare sunt între 18-25°C and 30-60% umiditate relativă a aerului. Temperaturile ridicate și umiditatea scăzută scurtează, iar temperaturile scăzute și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. În condiții uscate și/sau calde, se poate adăuga maximum 4% Bona Retarder pentru a prelungi timpul de deschidere și a reduce riscul de suprapunere și modificări de culoare. **Temperatura minima de utilizare este de 13°C.**

Vedeți: Speciile de lemn tropical, cum ar fi Teak, Ipe, Smoked Oak, Wenge și specii similare, precum și unele esențe de lemn moale, conțin ingrediente naturale - taninuri, uleiuri, rășini și minerale, care pot duce la prelungirea semnificativă a timpului de uscare, probleme de umezire sau modificări de culoare. Se **recomandă cu insistență** identificarea speciei de lemn și efectuarea unei aplicații de probă pentru a evalua culoarea și aspectul general al sistemului

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Bona Intense este potrivit pentru a fi utilizat practic pe toate tipurile de lemn și în special pe lemnul tropical.

Program tipic de tratament:

- 1 x Bona Intense
- Șlefuire intermediară cu granulație 150
- 2-3 x Lac Bona¹

¹Nu utilizați Bona Intense în combinație cu Bona Mega EVO

Notă:

- Nu se recomandă aplicarea a mai mult de două straturi complete de grund și/sau lac pe zi, din cauza riscului de umflare excesivă a lemnului.
- Bona Intense trebuie utilizat numai direct pe lemn brut. Nu trebuie utilizat în combinație cu vopsele sau uleiuri, sau pentru a acoperi alte lacuri



Bona Intense

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Pentru o culoare medie și bogată

APLICARE

1. Agitați bine recipientul înainte de utilizare și introduceți filtrul furnizat.
2. Aplicați Bona Intense uniform, finisând în direcția fibrei, cu ajutorul unei Role Bona sau Aplicator pivotant, cu aproximativ 8-10 m²/litru și evitați acumulările de produs.
3. Se lasă să se usuce, aproximativ două-trei ore.
4. Dacă se aplică două straturi de Bona Intense, atunci se recomandă șlefuirea între straturile de grund. Dacă aplicați un singur strat de Bona Intense, șlefuiți după primul strat de lac.
5. Șlefuiți ușor folosind Bona Scrad System și aripioare de granulație 150 sau mai fină. Sunt potrivite și abrazivele Diamond de granulație 120.
6. Îndepărtați praful și finalizați tratamentul conform programului de tratament de mai sus.

IMPORTANT

Bona Intense nu trebuie utilizat niciodată ca tratament final pentru pardoselile din lemn.

Informațiile din acest document și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le conferim pentru a ajuta și asista aplicatorul se bazează pe experiența anterioară și pe testarea extensivă, dar nu pretind a fi complete. Din cauza gamei largi de posibile utilizări și condiții de aplicare a produselor noastre, nu exonerăm utilizatorii de necesitatea de a efectua propriile teste sau de a solicita consiliere tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale și nu construcția în ansamblu. Respectați recomandările producătorului de pardoseli și dispozițiile standardelor relevante.