



LAC MONOCOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Simplitate pentru pardoseli din lemn, rezidențiale și comerciale, cu trafic intens.



Bona Mega EVO este o nouă generație de lacuri 1K pe bază de apă pentru pardoseli din lemn, cu o tehnologie avansată de reticulare care se activează la aplicare.

Adecvat pentru utilizare domestică intensă și comercială medie. Formula unică asigură o întărire rapidă și o rezistență excelentă la zgârieturi, uzură și substanțe chimice. Consistența netedă a Bona Mega EVO oferă proprietăți remarcabile de umplere și nivelare. Tehnologia unică de auto-reticulare permite o revenire rapidă pe pardoseală și timpi de așteptare scurți între aplicări.

Cu niveluri de COV sub 3%, lacul contribuie la condiții bune de lucru cu un impact redus asupra calității aerului din interior.

- Dezvoltarea rapidă a performanței
- Aplicare sigură și tolerantă
- Putere mare de umplere



LAC MONOCOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Simplitate pentru pardoseli din lemn, rezidențiale și comerciale, cu trafic intens.**DATE TEHNICE**

Tip de produs:	Lac monocomponent pe bază de apă, acrilat/poliuretanic.
Corp solid:	Aprox. 31%
Strălucire (la 60°):	Satinat 40%, Mat 20%, Extra Mat 10%, Ultra Mat 5% (pe sticlă)
Diluție:	Dacă este necesar, adăugați 4% Bona Retarder pentru un timp prelungit de uscare.
Timp uscare:	Până la următorul strat: 1–2 ore* Utilizare ușoară: 8 ore* Posibilitate de acoperire: 5 zile*
	*În condiții climatice normale, 20°C / 60% umiditate relativă
Unelte de lucru:	Rola Bona sau Aplicator cu Cap Pivotant.
Consum:	8–10 m ² /litru (100–120 g/m ²) per strat
Siguranți:	Neclasificat
Curățare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de a le curăța cu o cantitate minimă de apă. Materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetone.
Valabilitate:	Un an de la data producerii, în recipientul original sigilat.
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C și nici să depășească +30°C în timpul depozitării și transportului. Depozitați într-un loc răcoros.
Reziduuri:	Deșeurile și recipientele goale trebuie gestionate în conformitate cu reglementările locale.
Ambalaj:	6 x 1 litru 3 x 5 litri
Certificate:	EMICODE: EC1PLUS – Emisii interioare foarte reduse EN 71-3 – Aplicare pe jucării pentru copii EN 13501-1 – Reacția la foc GREENGUARD Gold

Informații detaliate suplimentare sunt menționate în Fișa cu Date de Securitate corespunzătoare.



LAC MONOCOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Simplitate pentru pardoseli din lemn, rezidențiale și comerciale, cu trafic intens.

PROGRAMUL DE TRATAMENT

****Lemn netratat – opțiunea 1:****

1 x Bona Primer

2 x Bona Mega EVO

****Lemn netratat – opțiunea 2:****

1 x Bona Mega EVO ^{1 2}

2 x Bona Mega EVO

¹ Pentru pardoselile unde există risc de lipire laterală, de exemplu pardoseli din capete de lemn (end-grain), pardoseli din lemn moale și pardoseli din lemn tare cu încălzire prin pardoseală, se recomandă utilizarea întotdeauna a unei amorse înainte de aplicarea Bona

Mega EVO, precum și luarea unor măsuri pentru stabilizarea climatului interior.

² Pe esențe de lemn tropical, utilizați întotdeauna mai întâi o amorsă din cauza unei posibile reacții cu sărurile naturale din lemn.

Notă: Nu este recomandată aplicarea a mai mult de 2 straturi complete de grund și/sau lac pe zi, din cauza riscului de umflare excesivă a lemnului. Asigurați o ventilație bună în timpul uscării. Condițiile slabe de uscare pot reduce performanța și aderența produsului.

APLICARE

1. Agitați energic recipientul timp de 1 minut complet.
2. Aplicați folosind un trafalet Bona, la 8–10 m²/litru (100–120 g/m²). Rulați alternativ transversal și în sensul fibrei lemnului, evitând acumulările de produs. Mențineți întotdeauna o „margine umedă” pentru a evita suprapunerile.
3. Lăsați să se usuce corespunzător înainte de aplicarea straturilor următoare. Asigurați o ventilație adecvată.
4. Dacă este necesar, efectuați o șlefuire intermediară folosind sistemul Bona Scrad cu granulație P150 (sau mai fină) și îndepărtați praful înainte de aplicarea stratului final

de lac. ****Notă:**** Dacă stratul anterior de lac/amorsă a avut un timp de uscare mai mare de 24 de ore, șlefuirea intermediară este întotdeauna obligatorie.

Pardoseala poate fi supusă la trafic ușor după 8 ore, însă suprafața rămâne susceptibilă la zgârieturi și urme până la întărirea completă. În condiții normale, pelicula atinge 80% din gradul de întărire după 24 de ore și întărirea completă după aproximativ 5 zile. Nu acoperiți și nu spălați umed suprafața înainte de întărirea completă.



LAC MONOCOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Simplitate pentru pardoseli din lemn, rezidențiale și comerciale, cu trafic intens.

Informațiile din acest document, precum și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a sprijini și asista aplicatorul, se bazează pe experiența acumulată și pe testări extinse, însă nu pretind a fi complete. Datorită gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor diferite de aplicare a produselor noastre, nu îi scutim pe utilizatori de necesitatea efectuării propriilor teste sau de a solicita consultanță tehnică din partea Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale, nu și construcția în ansamblul ei. Respectați recomandările producătorului pardoselii și prevederile standardelor relevante.

Bona România SRL, Str.Garii 11, Mogoșoaia, Jud.Ifov
e-mail: bona.romania@bona.com / Tel: 0213170222